



تطوير خواص المونة الحامضية

د. فراس فيصل عبد الحميد راقية حسين عليوي على سالم سلمان
وزارة الصناعة والمعادن - مركز بحوث البناء والزجاج

الخلاصة

يتناول هذا البحث دراسة إمكانية تطوير إنتاج المونة السيليكاتية المقاومة للأحماض بالاستفادة من مواد أولية محلية . تستعمل هذه المونة كطبقة واقية للخرسانة الاعتيادية والاسطح المعرضة للأحماض من التأثيرات الاتلافية لهذه الأحماض .

تم اختيار مسحوق صخور سلكريت وادي معيشر (الصحراء الغربية) كمادة مالة رئيسية مقاومة للأحماض أضيف إليها وكل على حدا مجموعة من المعجلات كمواد معدلة لزمن التماسك تخلط مع المادة المالة لتكوين خليط واحد يضاف إليه محلول سيليكات الصوديوم أو سليكات البوتاسيوم.

أختبرت المواد الأولية لسلسلة من الفحوص الفيزيائية والمعدنية والتحاليل الكيميائية للوقوف على مدى صلاحية هذه المواد لإنتاج المونة الحامضية. لغرض اختيار نسبة الخلط المثلى تم اختيار مدى واسع من نسب خلط المادتين الأساسية اللتان هما مسحوق السلكريت ومحلول سيليكات الصوديوم أو البوتاسيوم والمواد المعجلة لزمن التماسك. وتم التوصل إلى أفضل نسب خلط تحقق متطلبات المواصفة القياسية الأمريكية هي (2:1) (محلول : مادة مالة) وإضافة 3% وزناً من مادة فلوروسيليكات الصوديوم أو اسيتات الأثيل كمادة معجلة.

IMPROVING THE PROPERTIES OF THE ACID RESISTANT MORTAR

Dr.Firas Faisal Abdul – Hammed

Rakia Hussain Eilewie

Ali Salim Salman

Ministry of Industry and Minerals
/ Building and Glass Research Center

ABSTRACT

This research deals with the study of the production of an acid resistant mortar using local raw materials. The produced acid resistant mortar is to be used as a protective coat to protect the surface made of the ordinary concrete and the other surfaces which are in contact with corrosive acids such as (H_2SO_4 and HNO_3) from the effect of the acids mentioned above.

Silicrete from the western desert was used as chemically inert solid filler. Different types of setting agents were added to the filler above one at a time to form a mix to which either the sodium silicate or the potassium silicate solution was added as a binder.

Samples of the raw materials were subjected to the mineralogical, chemical and physical tests to determine their reliability and to assess the optimum mix ratio.

The produced acid resistant silicate mortar coincides with the American Standards ASTM C466 is (1:2) (filler: binder) using 3% by weight either the Sodium florosilicate or the Ethyl acetate as a setting agent.

كلمات الدلالة

المونة السليكاتية ، مقاومة الحوامض ، صخور السلكريت ، سليكات الصوديوم ، فلورو سليكات الصوديوم.

المقدمة

تعرف المونة السليكاتية المقاومة للأحماض بأنها منتجات تتتألف بصورة كلية من مادة الكوارتز وهي مادة مالئة (Filler) خاملة غير عضوية تتماسك كيميائياً بفعل مادة معجلة لزمن التماسك (Setting Agent) والتي تكون عادة مطحونة بنعومة عالية ومحلوطة مع المادة المالئة ، عند إضافة محلول رابط (Binder) من السليكات أو السليكا إلى الخليط أعلاه وفي درجات الحرارة الأعتيادية . لهذا تجهز المونة السليكاتية عادة بشكل عبوة للمحلول السائل وعبوة ثانية للمادة الصلبة (المادة المالئة + المادة المعجلة) . (ASTM C466,1990)

تستخدم المونة السليكاتية المقاومة للأحماض كطبقة واقية لأسطح أرضيات المنشآت والقنوات وموقع الخزن - التي تكون عادة من الخرسانة الأعتيادية - من التآكل الكيميائي بالأحماض وخاصة في الموضع التي تنتج أو تستخدم أو تخزن فيها تلك المواد الكيميائية وبالأخص حامض الكبريتิก H_2SO_4 وحامض النتريك HNO_3 . كما تستخدم هذه المونة في ربط ودرز الكاشي والطابوق المقاوم للأحماض لتغليف أرضيات المنشآت والقنوات وموقع الخزن أعلاه ، بالإضافة إلى استخدامها في بناء مداخل محطات الطاقة الكهربائية .

من أهم الخصائص المفيدة للمونة السليكاتية هو مقاومتها للحوامض وحتى الحوامض المؤكسدة منها ولغاية التراكيز العالية . الحوامض المؤكسدة هي ، $HClO_3$ ، H_2SO_4 ، HNO_3 ، H_2CrO_4 والحوامض غير المؤكسدة التي هي HCl ، H_3PO_4 و H_2CO_3 . إلا أن هذه المونة لا تقاوم حامض HF كما وأنها لا تقاوم المحاليل القلوية والمحاليل المتعادلة (الماء) .

الخاصية المميزة الثانية هي مقاومة هذه المونة لدرجات الحرارة العالية ولغاية 900 °م، (Flacke & Lorentz , 1984)

ميكانيكية التفاعل


أن التفاعل الكيميائي بين المادة الرابطة والمادة المعجلة يؤدي إلى تكتيف جزيئات السليكات الصغيرة الذائبة في الماء لتصبح بشكل مركبات كبيرة من السليكات ، مع طرح جزيئات الماء بشكل حرة وخلال عملية



التكثيف هذه فأن جزيئات السليكات الكبيرة تصبح أكثر فأكثر مقاومة للماء وتنترس بشكل هلام السليكا ، في نهاية هذا التفاعل يصبح هذا الهلام صلداً جداً ، عندما يفقد تقريراً جميع مائه . أن هلام السليكا الصلد هذا هو الذي يقوم بربط المادة المالة المكونة للمونة السليكاتية المقاومة للأحماض ، (Flacke & Lorentz , 1984) . يطلق على هذه المونة السليكاتية المقاومة للأحماض (قيد الدراسة) تسمية Chemical Setting Silicate Mortar وهي تسمية مشتقة من التفاعل الكيميائي الحاصل بين المادة الرابطة محلول (Binder) ونوع المادة المعجلة لزمن التماسك (Catalyst) التي تطحن وتخلط عادةً مع مسحوق صخور السلكريت (Filler) المار من غربال رقم (12) (1.59 ملم) والذي استخدم في جميع خلطات الدراسة الحالية ، (عبد الحميد ، 1999) . تم في البحث الحالي دراسة ثلاثة أنواع رئيسية من المونات السليكاتية التي تتصلب كيميائياً ، حيث تم إيضاح نوع التفاعلات الكيميائية الحاصلة بين المادة المعجلة والمادة الرابطة (اعتماداً على كل نوع منها) وكذلك التفاعلات اللاحقة بعد غمر هذه المونات بحامض الكبريتิก H_2SO_4 . في حين لم يتم التوصل إلى معرفة نوع المضاف الخاص بالمونة السليكية (نوع الرابع) ، ولهذا فقد أهملت .


المونة السليكاتية (النوع الأول)

استخدم في النوع الأول من المونات السليكاتية محلول سليكات الصوديوم (Na_2SiO_3) كمادة رابطة مع المادة المعجلة غير العضوية (Na_2SiF_6) سادس فلورو سليكات الصوديوم وحسب التفاعل (1) .



أن التفاعل رقم (1) يكون حساس لما يسمى بعملية الكبرنة الإماهة (Sulfation - Hydration) حيث يتفاعل فلوريد الصوديوم مع حامض الكبريتيك المركز ويتفاعل محلول سليكات الصوديوم المتبقى مع حامض الكبريتيك كما في التفاعلين (2) و (3) على التوالي .

أن المونة الحامضية المستخدمة في تغليف أرضيات وقنوات المعامل تهاجم من قبل هذا الحامض الجديد HF الذي يؤدي إلى إضعاف المنشأ ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بلورات كبريتات الصوديوم المتكونة ضمن الفراغات الموجودة في المونة بعملية الكبرنة (Sulfation) يصاحبها زيادة في الحجم بسبب عملية الإماهة (Hydration) والتي بدورها تؤدي إلى تشظي المونة وتكسرها ، أن المونة تضعف وتصبح هشة (Soft) . وكما هو مبين في التفاعل (4) (Mercer, 1958)



المونة السليكاتية (النوع الثاني)

استخدم في النوع الثاني من المونات السليكاتية محلول سليكات البوتاسيوم (K_2SiO_3) كمادة رابطة بدلاً من محلول سليكات الصوديوم مع المادة المعجلة غير العضوية (Na_2SiF_6) زمن التماسك هو سادس فلورو سليكات الصوديوم ، وحسب التفاعل (5) .



أن عملية استبدال محلول سليكات الصوديوم بمحلول سليكات البوتاسيوم يحسن من خاصية تأثير المونة الحامضية بتعریضها لآيونات SO_3^- و SO_2 بعد غمرها بحامض الكبريتิก أي أن عملية (الكبرنة - الإماهة) تكون قد قلت أو تحذفت إلا أنه لم يتم منعها بشكل نهائي بسبب وجود نسبة مئوية معينة من ملح الصوديوم على شكل مادة معجلة ضمن المونة المحضرة .


يظهر التفاعل رقم (6) بأن هناك تأثيراً لحامض الهايدروفلوريك HF على المونة - لا تقاوم المونة السليكاتية حامض HF لإذابته للسليكا المادة المالة وبالتالي لإضعاف المونة وتهشمها - بالإضافة إلى تأثير كبريتات الصوديوم Na_2SO_4 وأطواره المميّهة التي تؤدي إلى تشظي المونة وتقشرها . وتم إيضاح هاتين النقطتين في المونة السليكاتية النوع الأول .

كما يشير التفاعلين رقم (6) و (7) على التوالي الى تكون كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 . ان املاح كبريتات البوتاسيوم لاتعاني من ظاهرة الاماهة كما هو الحال مع املاح كبريتات الصوديوم الممية - التفاعل (4) ألا انه تبين ظهور عائق جديد وهو ان شب الصوديوم نادر التكون ويكون عادة على شكل ($NaCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$) اما شب البوتاسيوم فيتكون بسهولة.

املاح الشب المميه تكون عادة على شكل $M^+ M^{+3} (SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ حيث M^+ هو Na^+, K^+, NH_4^+ و $KFe(SO_4)_2 \cdot 12H_2O, KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$, $Fe^{+3}, Cr^{+3}, Al^{+3}$ هو M^{+3} . أمثلة على الشب أعلاه وبالامك ان ان يك ون بالشكل $M^+ M^{+2} (SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ حيث M^+ كما أشرنا أعلاه ، أما في هي M^{+2} فهـي $Zn^{+2}, Co^{+2}, Mg^{+2}, Fe^{+2}$. ان املاح الكبريتات الشائعة التواجد في المونـة الحامضـية هي $Na_2SO_4, K_2SO_4, Fe_2(SO_4)_3$ و Na_2SO_4 . ان الاملاح الممـيه للـ $Fe_2(SO_4)_3$ تسبـب عـادة المشـاكل في حالة تبلورـها داخل الفراغـات الموجودة في المـونـة السـليـكـاتـية مما يؤـدي الى تـشقـقـها وـتقـشـرـها . كذلك فـان شبـ الـبوتـاسيـوم $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ وـ اـمـلاـحـ المـمـيـهـ $KAl(SO_4)_2$ تـضـيفـ مشـكـلةـ جـديـدةـ الىـ المشـكـلةـ السـابـقةـ اـعلاـهـ ، حيثـ انـ اـمـلاـحـ الشـبـ المـمـيـهـ يـصـاحـبـهاـ زـيـادـهـ جـديـدةـ اـخـرىـ فيـ الـحـجـمـ وـالـتـيـ بـدـورـهاـ تـسـبـبـ تـشـقـقـ المـونـةـ.

المونة السليكاتية (النوع الثالث)

استخدم هذا النوع من المونة السليكاتية محلول سليكات البوتاسيوم K_2SiO_3 كمادة رابطة مع المادة المعجلة العضوية أسيتات الأثير (Ethyl Acetate)



في هذا النوع تم استبدال المعجل غير العضوي Na_2SiF_6 بالمعجل العضوي $CH_3COOC_2H_5$ وذلك لغرض التخلص نهائياً من تأثير أيون الصوديوم وبالتالي التخلص نهائياً من تأثير الكبرة - الاماهة. الا ان وجود أيون البوتاسيوم يعني تكون الشب في هذه المونة وبالتالي تأثير أملحة المميحة على المونة الحامضية . والتي تم شرحها بالتفصيل ضمن النوع الثاني من المونة السليكاتية.

المونة السليكية (النوع الرابع)

استخدم في هذا النوع من المونة السليكية محلول السليكا بدلاً من محلول سليكات الصوديوم او البوتاسيوم كمادة رابطة وبوجود مادة معجلة اما المادة المالة فهي صخور السلكريت .

الهدف من عملية استبدال محلول السليكا لمحلول السليكات (الصوديوم او البوتاسيوم) هو للتخلص نهائياً من مشكلة الكبرة - الاماهة (محلول سليكات الصوديوم) وكذلك التخلص نهائياً من مشكلة الشب وأملحه المميحة (محلول سليكات البوتاسيوم) وبالتالي الحصول على مونة سليكية وليس سليكاتية ذات عمر خدمي أطول .

أجريت العديد من التجارب باستخدام العديد من المعجلات للحصول على هذه المونة أن جميع هذه التجارب باعثت بالفشل ، وعليه فقد تم إهمالها .

المواد الأولية وفحوصاتها

أن المواد الأولية المستخدمة في إنتاج المونة السليكاتية المقاومة للأحماض هي :

١- مسحوق صلب يتتألف عادةً من مادتين هما :

أ- مسحوق المادة المالة (Filler) اللاعضوي وهو مسحوق صخور السلكريت (كوارتز) .

ب- المادة المعجلة لزمن التماسك والتي تكون عادةً إما مادة صلبة غير عضوية ، تخلط عادةً مع المادة المالة أو تكون مادة سائلة عضوية ويجهز لوحده (منفصلاً عن المادة المالة) .

٢- المادة الرابطة (Binder) والتي تكون بشكل محلول ذات طبيعة قاعدية مثل سليكات الصوديوم و سليكات البوتاسيوم .

صخور السلكريت (المادة المائة)

استخدمت صخور السلكريت نسيج حبيبي الإسناد (المتوسط - الناعم) ، (الحمداني ، 1997) ، التي تم جلبها من منطقة الكيلو - 160 وادي معشر في الصحراء الغربية ، كمادة أولية لصناعة المونة السليكاتية المقاومة للأحماض . تم تهيئة هذه الصخور بغسلها بالماء لإزالة الشوائب العالقة بها مثل الأتربة والأطيان . بعد ذلك يتم تكسيرها بكسارة مطرقة (Hammer Crusher) وتراوحت نواتج التكسير من قطع لا يزيد قطرها عن 1.5 ملم إلى حبيبات ناعمة جداً بشكل مسحوق . نود الإشارة هنا إلى أن صخور السلكريت هذه قد سميت من قبل الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين في عام 1990 بصخور الكوارتزيت (مصطفى، 1990) وفي عام 1995 سميت نفس الصخور باسم الأورثوكوارتزيت ، (نایف ، 1995)

الفحص المعدني لصخور السلكريت

أجري فحص الأشعة السينية الحادئة (XRD) على الصخور السلكريت ، ووجد بأنها تتالف بصورة كلية من معدن الكوارتز (SiO_2) ، لهذا تسمى هذه الصخور بصخور أحادية المعدن (الحمداني ، 1997) ، شكل (1) .

التحليل الكيميائي والفحص الفيزيائي لصخور السلكريت

أجري التحليل الكيميائي لنموذج من صخور السلكريت ووجد أن هذه الصخور تتالف بشكل رئيسي من ثاني أوكسيد السليكون (السليكا SiO_2) حيث لا يقل محتواها منه عن 97 % . أما الشوائب الأخرى المتبقية والبالغة 3 % . فهي عبارة عن معادن أخرى جديدة مثل معدن الكالسait والأطيان وأكاسيد الحديد والتي تكون عادةً بشكل مادة سمنتية ملائمة للفجوات والفراغات الموجودة بين حبيبات الرمل بالإضافة إلى المادة السمنتية السليكتية . يبين الجدول (1) التحليل الكيميائي الكامل لصخور السلكريت وادي معشر .

أما من الناحية الفيزيائية فإن الصخور السلكريت المستخدمة في البحث الحالي ذات وزن نوعي لا تقل عن 2.65 ، ومسامية ظاهرية لا تزيد عن 0.82 % ، عليه فإن هذه الصخور لها قابلية امتصاص للماء واطئنة جداً لا تزيد على 0.35 % وذات مقاومة إنضغاط عالية لا تقل عن 82 نيوتن/ mm^2 ، جدول (1) .

المادة المعلجة لزمن التماسك Catalyst

أن إضافة محلول سليكات الصوديوم (أو البوتاسيوم) إلى المادة المائة مسحوق صخور السلكريت يؤدي إلى إنتاج مونة حامضية تسمى المونة الحامضية التي تتصلب بالهواء Air Setting Silicate Mortar ، وتنصلب هذه المونة بفعل غاز ثاني أوكسيد الكاربون CO_2 الموجود في الجو مع محلول سليكات الصوديوم ، (Vail, 1928) وحسب التفاعل الآتي:





أن التفاعلات أعلى يستغرق فترة طويلة قد يستمر لعدة أسابيع لكي يتم بشكل نهائي، ولغرض تقليل هذه الفترة الزمنية الطويلة وجعل المنشآت المقاوم للأحماض في الخدمة ضمن فترة زمنية أقصر تضاف عادةً كمية قليلة من مواد كيميائية محددة .

أن إضافة أية مادة كيميائية إلى مسحوق السلكريت يجعل من التفاعل الحاصل بينها وبين محلول المادة الرابطة (سليلات الصوديوم أو البوتاسيوم) ويؤدي إلى ترسيب هلام السليكا (Silica Gel) المسؤول عن إعطاء المونة المقاومة الميكانيكية والحامضية المطلوبتين في فترة قصيرة تتراوح بين 24 - 48 ساعة . حيث تعد هذه الفترة أقصر بكثير مقارنة بالمونة الحامضية التي تتصلب بالهواء . تم في البحث الحالي استخدام مواد كيميائية مضافة ذات طبيعة حامضية (أو قاعدية) أو إنها تكون تفاعل حامضي (أو تفاعل قاعدي) مع محلول السليلات القاعدي (Merrill, 1949 ، Snell, Farkas, 1931) ويبين الجدول (2) المضافات المستخدمة ونسبة إضافتها وهي :

فلوروسليلات الصوديوم Na_2SiF_6

وهي مادة بيضاء اللون في حالة كونها نقية جداً وأحياناً يميل لونها إلى الأصفر الفاتح في احتواها على شوائب . تم جلب هذه المادة من الشركة العامة لفوسفات عكاشات .

تم اختيار هذا المضاف كونه مادة ذو طبيعة حامضية وهو وبالتالي ذو مقاومة عالية للحوامض ، هذا بالإضافة إلى خاصية هذه المادة كمعجل فعال جداً للتفاعل (Chemical Abstract, 1980) ، (Dietz, Frank, 1940)



ومادة فلوروسليلات الصوديوم هي مادة سامة جداً لذا يجب الحذر عند التعامل معها بلبس الكمامات الواقية.

كبريتات الكالسيوم $\text{CaSO}_4 \cdot 1/2\text{H}_2\text{O}$

مادة بيضاء اللون تنتج من حرق صخور الجبس وتسمى بالجص . وهذه المادة موجودة في الأسواق المحلية تحت أسماء عديدة مثل جص الأهلية، جص الملاج وغيرها .

هذا المضاف له طبيعة حامضية في تفاعله مع محلول السليلات القاعدي لتكوين المركبات التالية : (Merrill, 1949)



هيدروكسيد الكالسيوم Ca(OH)_2

مادة بيضاء اللون تنتج من حرق صخور الحجر الجيري لانتاج أوكسيد الكالسيوم الحر (النورة الحية) ومن ثم يتم أطفائها بالماء لتحويلها إلى النورة المطفأة Ca(OH)_2 .

تم استخدام النورة المطفأة والمنتجة في معمل النورة في كربلاء . هذا المضاف له طبيعة قاعدية في تفاعله مع محلول السليكات القاعدي لتكوين المركبات التالية:-



Ethyl Acetale

مادة عضوية سائلة عديمة اللون ، وهي مادة منتجة محلياً وبكلفة واطئة نوعاً ما ، الا انها مادة قابلة للاشتعال وله تأثير المخدر في حالة أستنشاقه. لذا يجب عند العمل بهذا السلسلة الابتعاد عن مصادر اللهب وتوفير تهوية جيدة.

يعد هذا المضاف من المعجلات الفعالة في إنتاج المونة المقاومة للاحماض وحسب التفاعل الآتي . (Houwink, Salomon, 1965)



كلوريد الكالسيوم CaCl₂

استخدم المضاف بشكل سائل عديم اللون كمادة معجلة لزمن التماسك . يمتاز هذا المضاف بطبعته القاعدية أثناء تفاعله مع محلول السليكات القاعدي وحسب التفاعل الآتي:-



(CH₂)₆N₄

مادة عضوية بيضاء صلبة تمتاز بطبعتها القاعدية أثناء تفاعلها مع محلول السليكات مكونة هلام غير متبلور (Amorphous Gel) المحاليل المستخدمة كمادة رابطة

تشير المواصفة الامريكية (ASTM C466 - 1990) إلى أن المحاليل المضافة في إنتاج المونة الحامضية هي محلول سليكات الصوديوم ومحلول سليكات البوتاسيوم.

محلول سليكات الصوديوم

تم جلب محلول سليكات الصوديوم من معمل المصابيح الكهربائية في التاجي ، اذ ان هذا المحلول هو احد منتجات هذا المعمل ، أنه محلول قاعدي ذو لون رصاصي فاتح وله عکورة من مواصفاته أنه يكون بكثافة لا تقل عن 48 بوميه وبوزن نوعي 1.45 وبنسبة وزنية (Na₂O:SiO₂) (1:2.68) ، بين الجدول (3) الفحوص الفيزيائية والكميائية للمحلول أعلاه والتي أجريت من قبل معمل المصابيح الكهربائية في التاجي.



محلول سليكات البوتاسيوم

تم جلب محلول سليكات البوتاسيوم من معمل المصابيح الكهربائية في التاجي ، اذ ان هذا المحلول هو احد منتجات هذا المعمل ، وهو محلول قاعدي ذو لون اصفر فاتح عكر، وزنه النوعي 1.36 وبنسبة وزنية (K₂O:SiO₂) تساوي (1:3.3) يبين الجدول (4) الفحوص الفيزيائية والكيميائية التي أجريت على المحلول أعلاه من قبل معمل المصابيح الكهربائية.

تهيئة الخلطات

ان تحديد نسبة محلول الرابط والمضاف المعجل بما العاملين الاساسين اللذين يجب ان يؤخذان بنظر الاعتبار عند دراسة هذه المونة نظراً لدورهما الفعال في التفاعل الكيميائي الذي يكسب المونة الناتجة المقاومة الميكانيكية والاحماضية المطلوبتين .

اما مسحوق السلكريت فهو مادة مائة لاتدخل في التفاعل تحدد نسبتها اعتماداً على كمية محلول الرابط .
تحديد كمية محلول الرابط

ان تحديد كمية محلول الرابط (سليكات الصوديوم او سليكات البوتاسيوم) الواجب اضافته الى المسحوق المائى لغرض الحصول على عجينة قياسية خالية من الكتل غير الممتزجة (Lump Free) مهم جداً .
يتم هذا القياس مختبرياً بطريقة عكسية. اذ يقاس مقدار محدد من محلول اولاً، يوضع في حاوية الخلط (Mixing Pan) ثم يضاف المسحوق المائى اليه تدريجياً وببطء. تشغله الخلطة الكهربائية بسرعة معتدلة ويستمر باضافة مسحوق السلكريت ببطء لحين الحصول على عجينة خالية من الكتل غير الممتزجة مع محلول . وبذلك تكون نسبة وزن المسحوق الكلى الذي أضيف الى محلول ذو الوزن المعروف والمحدد هي النسبة المئوية للخلط. لقد وجد من خلال هذه التجربة ان افضل نسبة خلط والتي تعطي عجينة قياسية متماثلة خالية من الكتل غير الممتزجة وذات محتوى مقبول من محلول الرابط هي جزءان من مسحوق السلكريت الى جزء واحد من السائل وزناً .

تحديد نسبة المضاف المعجل

بعد تحديد نسبة الخلط المئوي يتم تحديد كمية المعجل الواجب اضافته للحصول على زمن التماسك (Setting Time) المطلوب .

أضيفت المعجلات الخمسة كل على حدا في خلطة المونة المقاومة للاحماض أعلاه، بعد ان تم تحديد النسبة المئوية لخلط السائل مع المسحوق ، وبالنسب 5,3,1 % وزناً من المسحوق ، وتم قياس زمن التماسك اعتماداً على المواصفة القياسية الاميريكية (ASTM C414-1990).

يبين الجدول (2) ان افضل نسبة اضافة تحقق افضل زمن تماسك ضمن 24 ساعة هي 3.0 % ، عدا المعجل CaCl₂ حيث بلغت نسبة الاضافة 1.5 %.

نتائج الفحوصات ومناقشتها

الفحوصات الفيزيائية

اعتمدت المعاصفة القياسية الاميريكية (ASTM C414-1990) في اختبار المتطلبات الفيزيائية للمونة المقاومة للاحماض المنتجة والتي تشمل زمن التشغيل ، زمن التماسك ، مقاومة الانضغاط ، معاير الكسر ، قوة الربط ، الامتصاص والانكماش ، (ASTM C414-1990) إلى (ASTM C531-1990).

يبين الجدول (5) ملخصاً لنتائج فحوصات المونة المنتجة وأساليب طرق الفحص وحدود المعاصفة القياسية الاميريكية (ASTM C466). يتضح مما تقدم بأن نسبة اضافة المادة المعجلة لزمن التماسك وبالبالغة 63.0% وزناً من مسحوق السلكريت كانت كافية جداً لأحداث التفاعل المطلوب بينها وبين محلول الرابط وبنسبة إضافة 1 محلول : 2 مسحوق وزناً لأعطاء زمن التشغيل المناسب وبالتالي الحصول على مقاومة الانضغاط ومعايير الكسر وقوة الربط ، الامتصاص والانكمash ، بالنسبة للخلطات الحاوية على المواد المعجلة اعتماداً على كمية الهلام السليكا المتكون من التفاعل وكما موضح في الفقرة (2). في حين اخفقت المواد المعجلة $\text{Ca}(\text{OH})_2$, CaCl_2 في انتاج وتكوين هلام السليكا وبالكمية المطلوبة وبالتالي في عدم الحصول على الخصائص المطلوبة للمونة الحامضية.

الفحوصات الكيميائية

اعتمدت المعاصفة القياسية الاميريكية (ASTM C267) في اختبار المتطلبات الكيميائية للمونة السليكاتية المقاومة للاحماض والتي تشمل وزن النماذج بعد غمرها بالاحماض ، مقاومة انضغاط النماذج المغمورة في الاحماض ولاعمر مختلفة، لون الاحماض بعد غمر النماذج فيها والمظهر الخارجي لهذه النماذج بعد غمرها بالاحماض .

يبين الجدول (6) نتائج هذه الفحوصات استناداً الى المعاصفة أعلاه ولغاية عمر 84 يوم. ويشير الى ان خلطة فلوروسليكات الصوديوم Na_2SiF_6 مع كل من محلولي سليكات الصوديوم او سليكات البوتاسيوم قد قاومت الفعل التاكمي للاحماض لغاية 84 يوماً مع ظهور تأكل بسيط على السطح الخارجي للنماذج في حين فشلت جميع الخلطات الباقيه في مقاومة الاحماض لحدوث التشقق والتلفت لسطحها الخارجي .

الاجراءات الواجب اتباعها لحماية الارضيات الكونكريتية

لحماية الارضيات الكونكريتية للمعامل والمصانع التي تكون بتماس مع الاحماض يجب اتباع عدد من الخطوات لاطالة العمر الخدمي للمنشاء وهي :



- ان تكون خلطات الارضيات الكونكريتية للمعامل والمصانع خلطة كثيفة من الكونكريت (Dense Concrete) خالية من الفراغات والفجوات والمواد الضارة بالكونكريت ، وان تكون هذه الارضيات نظيفة وخالية من الدهون والأتربة والغبار لضمان التماس التام بينها وبين الطبقة الواقية التي تليها.
- بعدها يتم تغطية هذه الارضيات بطبقه من مادة الماستك كطبقة واقية (Protective membrane) وبسماكات تتراوح بين 5 - 10 ملم للجدران و 15 - 20 ملم للارضيات واعتماداً على طبيعة الحوامض ودرجة حرارتها.
- تم تغطية طبقة الماستك أعلاه بطبقة ماستك جديدة حاوية على رمل لتخشن سطح هذه الطبقة وجعل التلاصق بينها وبين الطبقة التي تليها (المونة الحامضية) افضل.
- بعد ذلك توضع عادة طبقة من المونة الحامضية فوق طبقة الماستك الرملية. ويعتمد سمك هذه الطبقة على موقع استخدامها .
- يوضع الكاشي المقاوم للاحماض فوق المونة الحامضية وبأتباع الطريقة الصحيحة في تثبيت هذا الكاشي مع ترك فوائل بين قطع الكاشي المثبت بعرض تتراوح بين 6-8 ملم .
- بعد تصلب المونة (خلال 48 ساعة) يتم تقسيتها في الفوائل مرتين الى ثلاثة مرات خلال ساعات قليلة. التقسيمة تتم عادة باستخدام حامض HCl بتركيز 10%، (أو H₂SO₄ بتركيز 40%) بعدها ترك هذه الفوائل لكي تجف بشكل تام قبل ملئها (درزها).
- يفضل مليء الفوائل المتراكبة بين قطع الكاشي المقاوم للاحماض بأنواع من المونة ذات الاساس الراتنجي Resin-base mortar وأعتماداً على انواع الاحماض التي تكون في تماس معها . وكما موضح في الشكل (2) .

الاستنتاجات والتوصيات

على ضوء نتائج الفحوص المختبرية تم التوصل الى الاتي:-

- بالامكان انتاج مونة سليكاتية مقاومة لاحماض من مواد اولية محلية هي صخور السلكريت نوع حبيبي الاسناد (ناعم - متوسط) كمادة مالئة وفلورو سليكات الصوديوم او محلول اسيتات الايثيل كمادة معدلة لزمن التماسك ومحلو سليكات البوتاسيوم كمادة رابطة ، والمونة المنتجة مطابقة لحدود المواصفة القياسية الاميريكية (ASTM C466-86) .
- تقاوم هذه المونة بشكل جيد حامض HNO₃ بكافة التراكيز كما انها تقاوم حامض H₂SO₄ وبكافية التراكيز، الا انه لوحظ وجود تأكل بسيط جداً على سطح النماذج التي استخدمت فيها اسيتات الايثيل كمادة معدلة لزمن التماسك.
- توصي المواصفة القياسية الاميريكية (ASTM C367) ، بأن المونات السليكاتية وبعد تصلبها (بعد مرور 48 ساعة كحد أعلى) ، لا بد من إنصаж سطحها الخارجي وذلك بطلائتها بحامض H₂SO₄

بتركيز 40% حيث أن هذا الحامض يتفاعل مع سليكات الصوديوم أو البوتاسيوم المتبقية لمعادلة قاعدية السطح الخارجي ، فت تكون طبقة إضافية من هلام السليكا (Silica Gel) غير المسامي للمونة السليкатية ، وهذا بدوره يكسب المونة الصلادة والمقاومة الحامضية الأعلى.

- توصي العديد من المصادر ومنها المصدر (Flacke & Lorentz , 1984) باستخدام محلول سليكات البوتاسيوم بدلاً من محلول سليكات الصوديوم في المونات السليكاتية التي تكون بتناس مع حامض الكبريتيك H_2SO_4 .

- توصي بالاستمرار في دراسة المونة السليكتية لغرض التعرف على المضاف المعجل اللازم إضافته إلى المونة المنتجة للحصول على مونة سليكتية (وليس سليكتية) ذات عمر خدمي أطول ، خالية من ظاهرة الكبرته - الإماهة وخالية من ظاهرة تكون الشب.

المصادر

ASTM, C466-86, (1990), Standard Specification for Chemically Setting Silicate and Silica Chemical-Resistant Mortars, Section 4, Vol. 04.05.

ASTM Designation; C414-83 (Reapproved 1988), (1990), Standard Test Methods for Working, Setting and Curing Time for Chemically Setting Chemical – Resistant Silicate and Silica Mortars. Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C579-82, (1990), Standard Test Methods for Compressive Strength of Chemical – Resistant Mortars, Grouts and Monolithic Surfacing, Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C580-85, (1990), Standard Test Methods for Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Chemical – Resistant Mortars, Grouts and Monolithic Surfacing, Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C321-83 (Reapproved 1988), (1990), Standard Test Method for Bond Strength of Chemical – Resistant Mortars. Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C413-83 (Reapproved 1988), (1990), Standard Test Method for Absorption of Chemical – Resistant Mortars, Grouts and Monolithic Surfacing, Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C531-85, (1990), Standard Test Method for Linear Shrinkage and Coefficient of Thermal Expansion of Chemical – Resistant Mortars, Grouts and Monolithic Surfacing, Section 4, Vol.04.05.

ASTM Designation; C267-82, (1990), Standard Test Methods for Chemical – Resistance of Mortars, Grouts and Monolithic Surfacing, Section 4, Vol.04.05.

Yadav, K.S, (1981), Acid Proof Lining for Concrete Surfaces in Chemical Plants, Indian Concrete Journal pp183-189.



ASTM C397-83, (1990), Standard Practice for Use of Chemically Setting Chemical – Resistant Silicate and Silica Mortars. Section 4, Vol.04.05.

Falcke, F.K and Lorentz, G, (1984), Hand-Book of Acid-Proof Construction. VCH. Verlagsgesellschaft Weinheim, P554.

Vail, J.G, (1928), Soluble Silicates in Industrial, The Chemical Catalog Company, P450.

Merrill, R.C, (1949), Industrial Applications of The Sodium Silicates, Industrial and Engineering Chemistry, Vol.41, No.2, pp337-345.

Snell, F.D, and Farkas, H, (1931), Quick Setting Silicate of Soda Cements for Acid-Proof Tank and Tower construction, Industrial and Engineering Chemistry, Vol.23, No.5, PP525-529.

Dietz, K. and Frank, K. (to Penn-Chlor, Inc.) U.S Patent 2.208, 571 (1940).

Chemical Abstract, (1980), Acid-Resistance and Water Proof Materials bound with Mortar Glass, Vol.92, No.22, P. 173635X.

Houwink, R. and, Salomon, G, (1965), Adhesion and Adhesive, Vol.1 Adhesive, Elsevier publishing company - London - New York.

Mercer, R.S, (1958), A New InOrganic Cement Mortar for Sulfuric Acid Service, Corrosion, Vol. 14 pp 25-28.

المصادر العربية

عبد الحميد ، فراس فيصل ، وأخرون ، المونة السليكاتية المقاومة للأحماض ، (1999) ، الندوة الرابعة للتأكل ومنع التآكل في الصناعة ، ص 168.

الحمداني ، فراس فيصل عبد الحميد ، (1997) ، جيوكيميائية ومعدنية صخور السلكريت والرمال السليكية في الصحراء الغربية وصلاحياتها في صناعة الطابوق السليكي ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، جامعة بغداد.

مصطفى ، مازن محمد ، (1990) ، صخور الكوازيريت لأغراض الفيروسلikon ، تقرير داخلي رقم 1871 ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، بغداد - العراق .

نايف ، علي محي و داود ، رعد محمد ، (1995) ، تقييم الصخور الأورثوكوارتزيت في منطقة الكيلو - 160 الصحراء الغربية ، تقرير داخلي رقم 2312 ، الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين ، بغداد - العراق .

الجدول (1) الفحوص الكيميائية والفيزيائية لصخور السلكريت

الفحوص	النتائج
الكيميائية % وزناً	
SiO ₂	97.5
Al ₂ O ₃	1.12
Fe ₂ O ₃	0.98
CaO	0.30
Na ₂ O + K ₂ O	0.21
MgO	0.10
TiO ₂	0.25
L.O.I	0.82
الفيزيائية	
الوزن النوعي	2.65
امتصاص الماء %	0.35
المسامية الظاهرية %	0.82
مقاومة الانضغاط نيوتن / ملم ²	82

جدول (2) المعجلات المضافة ونسبة إضافتها

أسم المعجل	نسبة الإضافة %	زمن التشغيل / ساعة
Na ₂ SiF ₆	3.0	22-15
CaSO _{4.1/2H₂O}	3.0	21
Ca(OH) ₂	3.0	20
Athyl acetate	3.0	25
CaCl ₂	1.5	22
Hexamean	3.0	23



جدول (3) الفحوص الفيزيائية والكميائية لمحلول سليكات الصوديوم

الفحوص	النتائج
الفيزيائية	
الوزن النوعي	0.05 ± 1.45
النسبة الوزنية	2.68
بوميه	4 ± 48
الدالة الحامضية PH	11.5-11.0
الكميائية % وزناً	
SiO_2	31.96
Na_2O	11.94
مجموع الأكسيدات الصلبة	44
$\text{Na}_2\text{O} + \text{SiO}_2$	

جدول (4) الفحوص الفيزيائية والكميائية لمحلول سليكات البوتاسيوم

الفحوص	النتائج
الفيزيائية	
الوزن النوعي	1.36
النسبة المولية (الوزنية)	(2.10) 3.3
بوميه	2 ± 38
الدالة الحامضية PH	11.7-11.0
الكميائية % وزناً	
SiO_2	26.35
K_2O	12.38
مجموع الأكسيدات الصلبة	38
$\text{K}_2\text{O} + \text{SiO}_2$	

جدول (5) نتائج الفحوص الفيزيائية للمونة السليكاتية المنتجة ومقارنتها مع حدود المواصفة الأمريكية

الانكماش %	الامتصاص %	قوة الربط N/mm ²	معايير الكسر N/mm ²	مقاومة الإنضغاط N/mm ²	زمن التماسك ساعة	زمن التشغيل دقيقة	نوع المضاف والمحلول المستخدم
0.60	4.5	0.65	8.9	14	6	20-15	3.0% Na ₂ SiF ₆ Na ₂ SiO ₃
0.78	5.0	1.25	11.0	22	24	22	3.0% Na ₂ SiF ₆ K ₂ SiO ₃
0.77	17.0	1.21	11.2	26	8	21	3.0% CaSO ₄ . 1/2H ₂ O K ₂ SiO ₃
1.54	5.5	0.85	5.7	17	9	20	3.0% Ca(OH) ₂ K ₂ SiO ₃
1.52	9.5	1.30	12.0	23	11	25	3.0 % Ethel acetate K ₂ SiO ₃
0.98	8.4	1.0	9.1	19.5	12	22	3.0% CaCl ₂ K ₂ SiO ₃
1.25	10.5	1.15	10	21	48	23	3.0% Hexamean K ₂ SiO ₃
1.0	18	0.5	3.4	9.6	----	15	المواصفة الأمريكية Na ₂ SiO ₃
3.0	19	1.0	9.6	20.7	----	20	المواصفة الأمريكية K ₂ SiO ₃
C531-85	C413-83	C321-83	C580-85	C579-82	C414-83	C414-83	ASTM 466-86

جدول رقم (٦) نتائج الفحوص الكيميائية للمونة السليكاتية المقاومة للأحماض

النظام الخارجي	لوئن الحامض	مقاومة الانضغاط بينون/لم² بعد غمره بالحامض للأعصار										وزن الممزوج (غم) بعد غمره بالحامض للأعصار	الحادي وقرنيزه قبل الغمر	الحادي وقرنيزه بعد غمره بالحامض	المجهول والمحول والرابط
		٨٤	٥٦	٢٨	٧	٣	١	قبل الغمر	٨٤	٥٦	٢٨	٧	٣	١	
لم تتأثر النماذج	أبيض ثم تغير إلى أسود	١٢	١٤	١٦	١٥	١٥	١٦	١٤	٣٦	٣٥	٣٥	٣٤	٣٤	٣٢	H_2SO_4 ٩٨%
	أبيض	١٧	١٦	١٦	١٥	١٥	١٥	١٤	٣٥	٣٥	٣٥	٣٣	٣٢	٣١	H_2SO_4 ٢٠%
	أبيض	١٦	١٦	١٥	١٥	١٥	١٥	١٤	٣٤	٣٤	٣٣	٣٢	٣٢	٣١	HNO_3 ٥٥%
	أبيض	١٥	١٥	١٥	١٤	١٤	١٤	١٤	٣٤	٣٢	٣٣	٣٣	٣٢	٣١	HNO_3 ٢٠%
لم تتأثر النماذج	أبيض ثم تغير إلى أسود	٢١	٢٢	٢٣	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	٣٦	٣٥	٣٥	٣٤	٣٣	٣٣	H_2SO_4 ٩٨%
	أبيض	٢١	٢٢	٢٣	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	٣٢	٣٢	٣٣	٣٢	٣٢	٣٢	H_2SO_4 ٢٠%
	أبيض	٢١	٢٢	٢٣	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	٣٢	٣٢	٣٢	٣١	٣٢	٣٢	HNO_3 ٥٥%
	أبيض	٢١	٢٢	٢٣	٢٣	٢٢	٢٢	٢٢	٣٣	٣٣	٣٣	٣٢	٣٢	٣٢	HNO_3 ٢٠%
تم تأثير النماذج	أبيض ثم تغير إلى أسود	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Na_2SiF_6 سليلكات البوتاسيوم
	أبيض	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Na_2SiF_6 سليلكات البوتاسيوم
	أبيض	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	$\text{CaSO}_4 \cdot$ $1/2\text{H}_2\text{O}$ سليلكات البوتاسيوم
	أبيض للسطح الخارجي	٤	٤	٧	١٥	١٧	٢٢	٢٤	٣٠	٣٠	٣١	٣١	٣٢	٣٢	H_2SO_4 ٩٨%
تم تأثير النماذج	أبيض	٣	٣	٦	١٥	١٨	٢٢	٢٤	٣٠	٣٠	٣١	٣١	٣٢	٣٢	HNO_3 ٥٥%
	أبيض	١٠	١٢	١٤	١٦	١٩	٢٢	٢٤	٣٠	٣٠	٣١	٣١	٣٢	٣٢	HNO_3 ٢٠%



ملحق جدول رقم (6)


فراس فيصل، راقية حسين
وعلي سالم


تطوير خواص المونة الحامضية

الظاهر الخارجي	لون الحامض	مقاومة الانضغاط نيونت/ملم ² بعد غمره بالحامض للأعصار										وزن النموذج (غم) بعد غمره بالحامض	الحامض	المعجل والمحلول والرابط					
		قبل الغمر	84	56	28	7	3	1	قبل الغمر	84	56	28	7	3	1	قبل الغمر	H ₂ SO ₄ 98%	CaCl ₂	اليوداسيوم
تأكل بسيط	أبيض ثم تغير إلى أسود	26	25	24	23	23	23	23	35	34	33	33	33	33	33	32	32	أسيدات الأكيل	
عمر 84		26	25	25	24	24	23	23	36	35	34	33	33	33	32	32	32	سليلات اليوداسيوم	
لم تتأثر	أبيض	26	25	25	24	24	23	23	36	35	35	35	33	33	32	32	32	HNO ₃ 55%	
النماذج		25	24	24	23	23	23	23	35	35	34	33	33	33	32	32	32	HNO ₃ 20%	
تشققات على السطح	أبيض ثم تغير إلى أسود	5	8	10	17	18	19	19.5	34	34	33	33	32	32	31	31	31	CaCl ₂	
الخارجي		6	8	12	18	18	19	19.5	33	33	33	33	32	32	31	31	31	H ₂ SO ₄ 20%	
تشققات على السطح	أبيض	10	12	13	15	17	18	19.5	34	33	32	32	31	31	31	31	31	HNO ₃ 55%	
الخارجي		11	13	14	16	17	18	19.5	33	33	32	32	31	31	31	31	31	HNO ₃ 20%	
تشتملت التآذن ومنذ الأعصار الأولى	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	H ₂ SO ₄ 98%	
تشققات على السطح	أبيض	10	11	15	18	18	20	21	29	30	30	31	31	32	32	31	31	H ₂ SO ₄ 20%	
الخارجي		11	11	14	16	18	20	21	28	29	29	30	30	31	31	31	31	HNO ₃ 55%	
																		HNO ₃ 20%	



شكل رقم (١) منحني حيود الأشعة السينية لصخور السلاكيريت





كل رقم ((2)) مخطط توضيحي للإجراءات الواجب اتباعها لحماية الأرضيات الكونكريتية من تآكل الأحماض